

Producido por **Alfagres S.A**
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

INTRODUCCIÓN

ALFAESTUCO PLÁSTICO es un recubrimiento de alta blancura a base de copolímeros acrílicos de alto desempeño. Úselo como recubrimiento de reparación y resane sobre muros y techos. Ideal para preparar superficies a ser pintadas con PINTURAS ALFA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO NORMALIZADO
DENSIDAD (Kg/l, 23°C +/- 2°C)	1,64 - 1,70	ISO 2811, DIN 53217
VISCOSIDAD (cp, 5 rpm)	150000 - 300000	ASTM D 1439-03
NIVEL DE BRILLO, 85°	< 2	ISO 2813, ASTM D 523 y ASTM D2457
TIEMPO DE SECAMIENTO (HORAS), 60% HR, 25°C	< 10	NTC 598
CUARTEAMIENTO ALTOS ESPESORES	NO PRESENTA DEFECTOS	NTC 5032

VENTAJAS

- Listo para aplicar
- Alta blancura y cubrimiento
- Gran manejabilidad en la aplicación
- Texturable con llana, rodillo y/o espátula mientras se encuentra fresco
- Excelente adherencia y resistencia una vez aplicado
- Fácilmente lijable y pintable
- Aumenta el rendimiento de las PINTURAS ALFA

USOS

Sobre superficies de concreto, morteros base cemento, pañetes y revoques, fibrocemento, drywall y superficies de yeso:

- Para detallar muros, techos y cielorrasos.
- Para resanar en bajos espesores: huecos, fisuras y grietas (menores a 5mm y sin movimiento).
- Para estucar superficies.

TIEMPO DE VIDA

El **ALFAESTUCO PLÁSTICO** se garantiza durante seis (6) meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando se encuentre sellado de fábrica y en buen estado. Se recomienda almacenarlo en su empaque original, en un lugar bajo techo fresco y seco.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie se debe encontrar debidamente constituida con un mínimo de quince (15) días de fraguado.
- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, aceites, agentes desmoldantes y capas sueltas o débiles.
- La temperatura de la superficie debe estar entre 4°C y 25°C al momento de la aplicación. El tiempo de secado se retrasa en condiciones de baja temperatura y/o alta humedad.

APLICACIÓN

- Homogenizar el contenido del envase utilizando una espátula limpia.
- Para estucar: aplicar con espátula o llana, tres (3) o cuatro (4) capas degadas en sentido cruzado (vertical - horizontal), permitiendo que la superficie seque completamente entre capas
- Para Resanar: aplique con espátula capas delgadas sucesivas hasta nivelar.
- Esperar a que la primera capa seque completamente antes de aplicar la siguiente
- Proteger con pintura después de 72 horas de aplicado el ALFAESTUCO PLÁSTICO
- Las herramientas se pueden lavar con agua

SECADO:

- Para segundas manos: 2 horas
- Para Aplicación de pintura: 72 horas

Nota: los tiempos de secado pueden variar dependiendo de las condiciones ambientales.

RENDIMIENTOS PRÁCTICOS

- Sobre superficies lisas: entre 4 y 5 m²/galón
- Sobre superficies rústicas: hasta 4 m²/galón

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo y dependen de las características de la superficie, el método de aplicación y experiencia del instalador.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos
- Consérvese en el empaque original debidamente tapado.
- Puede aplicarse en exteriores siempre y cuando la superficie sea protegida de la acción de las lluvias durante las primeras 72 horas y, posteriormente, se proceda a recubrirla con Pintura Alfa Superlavable o Pintura Alfa Intemperie.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

- No es un producto inflamable.
- Evitar contacto con la piel, ojos y la inhalación de sus vapores. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar asesoría médica.
- Utilice elementos de protección personal: gafas de seguridad y guantes de caucho.
- En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A. queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A. garantiza el **ALFAESTUCO PLÁSTICO** como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos