

FABRICANTE Alfagres S.A
 Autopista Sur Km 13
 Teléfono: 01-8000-914900
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
 Pagina Web: www.alfa.com.co

DESCRIPCION

Alficolor Plus es un emboquille especialmente desarrollado para llenar las dilataciones hasta 5 mm en instalaciones de porcelanato y otros materiales de baja absorción. Es una junta cementicia pigmentada libre de agregados silíceos que sólo requiere la adición de agua para su instalación.

VENTAJAS

- Adherencia Garantizada.
- No raya las superficies vítreas, delicadas o brillantes.
- No se oscurece.
- Baja absorción: excepcional resistencia al manchado y al ensuciamiento.
- Fórmula con protección antibacterial.
- Uniformidad del color.
- Aditivada con látex para una mayor impermeabilidad y resistencia.
- Alta flexibilidad.
- Colores firmes.
- Listo para usar. Premezclado en fábrica.

USOS

- Formulado para uso interior y exterior.
- Para la protección y decoración de pisos y paredes en baños, cocinas, zonas húmedas, gracias a su protección antibacterial.
- Para la protección y decoración de juntas en pisos y enchapes de porcelanato mármol, granito, piedra natural, vidrio, cerámica, gres.
- Para la protección y decoración de piscinas.

PRESENTACION

Bolsas por 2 (4.4 lb) y 5 kg (11 lb).

COLORES

Blanco, Hueso, Gris, Negro

RENDIMIENTO APROXIMADO

Formato (cm)	Dilatación (mm)	Rendimiento (m ² /kg)
20 x 20	3	3.0
30 x 30	3	3.7
40 x 40	3	4.8
50 x 50	3	6.0

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo, y son fruto de la experiencia actual de ALFAGRES S.A. Los rendimientos en obra dependerán del formato del material, ancho de la dilatación, diseño de la instalación, uso de las herramientas y habilidad del instalador, entre otros.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables.
- Por tratarse de un producto a base de cemento Pórtland, pueden producirse efluorescencias. En caso de que aparezcan consulte con nuestro departamento técnico para recibir instrucciones de cómo limpiarlas.
- NO se debe aplicar en dilataciones mayores a las recomendadas. La dilatación máxima permitida para el Alficolor Plus es de 5 mm.

PRECAUCIONES

- Para evitar problemas de escurrimiento se debe seguir de manera precisa la dosificación de agua recomendada: 280 ml de agua por 1 Kg de emboquille.
- Formulado con materiales alcalinos que pueden ser irritantes para la piel.
- Se debe esperar al menos 20 minutos antes de limpiar el residuo superficial de emboquille sobre el vidrio.
- Algunas baldosas muy porosas y sin esmaltar y algunas piedras naturales requieren del uso de un sellador antes de aplicar la junta. Consulte con nuestro departamento técnico.

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que las piezas a emboquillar están firmemente instaladas y el mortero se encuentra completamente seco. Como mínimo se debe esperar 24 horas después de la instalación del mortero.
- ALFAGRES S.A. recomienda el uso del mortero ALFALISTO PLUS para la instalación del porcelanato y demás materiales de baja absorción.
- Limpie los espacios entre las baldosas y/o las superficies de las piezas.
- Retire el agua estancada, la suciedad, polvo y los excesos de mortero dejando al menos 2/3 de la profundidad de la junta vacíos de modo igualado para emboquillar.

MEZCLADO

Alfacolor plus	Unidad	Agua de amasado
1	Kg	0.28 L
2	Kg	0.56 L
5	Kg	1.40 L

- Alfacolor Plus está listo para ser usado.
- En un recipiente limpio vierta el agua requerida para la cantidad de junta a preparar (ver tabla para dosificación de agua).
- Mezcle hasta tener un producto homogéneo y libre de grumos. Recomendamos el uso de un taladro eléctrico de 300 RPM para lograr mejores resultados.
- Deje reposar por 10 minutos. Vuelva a mezclar y Alfacolor Plus está listo para su uso.

APLICACIÓN

- Aplique con llana de caucho hasta llenar las dilataciones, con movimientos diagonales.
- Presione la junta en las dilataciones de tal forma que se llenen todos los espacios vacíos. No deben quedar zonas con grietas o espacios vacíos.
- Para retirar el exceso de junta sobre las baldosas, utilice la llana de caucho de forma perpendicular a las baldosas y en diagonal con respecto a las dilataciones.

LIMPIEZA

- Después de 15-30 minutos de aplicada la junta se puede iniciar con la limpieza de los excesos que han quedado sobre la baldosa.
- Con una esponja húmeda retire los residuos en dirección diagonal a las juntas. Utilice siempre agua limpia para hacer la limpieza.
- Lave las herramientas y elementos de trabajo con agua y jabón mientras el emboquille este fresco.

PROTECCIÓN

- Se debe proteger la instalación contra el tráfico durante al menos 24 horas, y contra las vibraciones, impactos y martilleo durante al menos 2 semanas.
- Para una mayor protección de la instalación, recomendamos el uso del Sellador Hidrófugo Multipropósito de ALFA para darle mayor resistencia al manchado y al ensuciamiento a la junta.

TIEMPO DE VIDA

Alfacolor Plus se garantiza durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y almacenado en zonas secas.

INFORMACION RELATIVA A SEGURIDAD

- Utilice elementos de protección personal para el manejo de Alfacolor Plus.
- No presenta Riesgos de Explosión o incendio.
- Es un material alcalino que puede ser irritante para la piel, ojos y vías respiratorias
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A garantiza el Alfacolor Plus como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos pétreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos