

FABRICANTE Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

Descripción

El **Kit de Emboquille de Productos Brillantes** es un sistema de tres componentes especialmente diseñado para llenar las dilataciones resultantes durante la instalación de elementos cerámicos brillantes.

El sistema se compone de:

- ▣ Boquilla cementicia sin agregados silíceos.
- ▣ Aditivo acrílico para el amasado de la mezcla.
- ▣ Sellante hidrófugo.
- ▣ Esponja para dar acabado.

Usos

Para el emboquille de superficies enchapadas con FattoSmalto, para vidrios se recomienda únicamente el ColorGlass y para enchapes cerámicos de esmalte brillante y/o delicado.

Ventajas

- ▣ No raya los esmaltes. No contiene agregados silíceos.
- ▣ Baja absorción. Baja tendencia al ensuciamiento.
- ▣ No raya las superficies vítreas
- ▣ Uniformidad de color.
- ▣ Puede ser utilizado en dilataciones de hasta 1 cm.
- ▣ No se oscurece

Presentación

- ▣ Caja por 2 Kg
- ▣ Colores Disponibles: Blanco. Gris y Hueso.

Rendimiento aproximado

2 Kg/m² en dilatación de 1 cm sobre formato 10x10 (FattoSmalto)
NOTA: Los rendimientos son de carácter orientativo.

Tiempo de vida

El emboquille se garantiza durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y almacenado en zonas secas.

Limitaciones

- ▣ No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables.
- ▣ Para situaciones donde se requiera resistencia química.
- ▣ Utilice la **junta epóxica 200** (ft. 561) o **100** (ft. 560). según sea el caso.

Precauciones

- ▣ No utilice productos de carácter ácido o limpiadores corrosivos para el mantenimiento de la junta. Utilice un el **Limpiador Multiusos de Alfa** (ft. 355).
- ▣ No permita que el mortero fragüe sobre la cerámica.
- ▣ Limpie de inmediato.

- ▣ Formulado con materiales alcalinos: cemento Pórtland y carbonato de calcio que pueden ser irritantes para la piel.
- ▣ No utilice a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 38°C
- ▣ No mezcle con elemento diferentes a los incluidos en el Kit.

Especificaciones técnicas

PROPIEDAD	VALOR
Resistencia a la compresión	> 16 MPa
Absorción	< 1%
Pot Life 20°C	1 horas
Curado Inicial	1 a 3 horas
Puesta en Servicio	24 horas
Curado Final	28 días

Instalación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- ▣ Asegúrese que las piezas cerámicas están firmemente instaladas y el mortero se encuentra completamente seco.
- ▣ Limpie los espacios entre las baldosas y la superficie de las piezas cerámicas.
- ▣ Retire el agua estancada, la suciedad, el polvo y los excesos de mortero dejando al menos 2/3 de la profundidad de la junta, vacíos de modo igualado para emboquillar.

MEZCLADO

- ▣ Mezcle el contenido de la bolsa en seco, para prevenir variaciones en tono de la boquilla como consecuencia de la sedimentación del pigmento durante el transporte.
- ▣ Prepare la mezcla en un recipiente limpio. Por bolsa de 2 Kg vierta el contenido de los envases marcados como **Alfacril** (ft. 554), (incluido en el kit).
- ▣ Mezcle hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Deje reposar por 10 minutos y remezcle sin añadir nada antes de utilizar.
- ▣ Lave las herramientas con agua.

APLICACIÓN

- ▣ Aplique con llana de caucho hasta llenar las dilataciones, con movimientos diagonales.
- ▣ Transcurridos 20 minutos de aplicado el producto, retire el exceso de pasta con la espuma humedecida en agua limpia, haciendo recorridos diagonales de esquina a esquina.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas y el trabajo con agua mientras el mortero este fresco.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

- ▣ No presenta Riesgos de Explosión o incendio.
- ▣ Es un material alcalino que puede ser irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos