

Comercializado por Alfagres S.A.  
Autopista Sur Km 13  
Teléfono: 01-8000-914900  
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co  
Pagina Web: www.alfa.com.co

**Descripción**

Bloque de arcilla cocida, elaborado a mano, de apariencia rústica, fabricado en pequeñas unidades productivas y con medios artesanales.

**Presentación**

El bloque se entrega por metro cuadrado o estibado, según las condiciones de recepción en la obra.

**Uso**

Sus características lo hacen especial y adecuado para edificaciones o estancias de búsqueda rústica. Dadas esas características debe preverse que necesiten un tratamiento de la cara vista anterior o posterior a la colocación por razones de apariencia (brillo) o funcionales (impermeabilidad).

**Características Técnicas****Productos Rusticos Terracotas elaboradas a mano especificaciones técnicas**

| CARACTERÍSTICAS                               | ESTANDAR INTERNACIONAL DE REFERENCIA METODO DE ENSAYO | ESPECIFICACION   |
|---|---|--|
| Absorción de Agua                             | ISO 10545 - 3   | > 13%  |
| Resistencia a la Abrasión Profunda            | ISO 10545 - 6   | < 1000 mm <sup>3</sup>                                 |
| Módulo de Rotura                              | ISO 10545 - 4   | >3 Mpa   |
| Resistencia a la Rotura por Flexión < 7,5 mm. | ISO 10545 - 4   | > 1200 N   |
| Variación de Tamaños                          | ISO 10545 - 2   | ±3%  |
| Coefficiente Estático de Fricción             | ISO 10545 - 17  | Clase 2  |
| * Resistencia al Ataque Químico               | ISO 10545 - 13  | Resistente a sustancias químicas de baja concentración |
| ** Resistencia al Manchado                    | ISO 10545 - 14  | No resistente a las manchas                            |

\* La resistencia a las sustancias químicas son únicamente las relacionadas en la norma ISO 10545-13, de otras sustancias no referenciadas en la norma no se tienen en cuenta.

\*\* Dadas estas características debe preverse que necesita un tratamiento especial de la cara vista para evitar las manchas, anterior o posterior a la instalación por razones de apariencia(brillo), o funcionales(impermeabilidad). Para lograr este proposito es recomendable utilizar el sellador SELLADOR HIDROFUGO MULTIPROPOSITO ALFA (Exteriores), SELLADOR ACRILICO y/o SOLVENTE ALFA (Bajo techo).



**Instalación**

- Se debe partir de una superficie estable placa en concreto.
- Revisar que la superficie se encuentre, nivelada y bien afinada.
- Revisar escuadras y adherencia de los alistados (libres de polvo y contaminación que pueda afectar el pegue).
- Verificar que las pendientes sean las adecuadas y dirigidas al punto del desagüe, (1.5%) para la evacuación de aguas lluvias en exteriores.
- Reparta el material en seco para ubicar los cortes en lugares poco visibles.
- Para el mortero de pegue utilice Alfalisto, o una mezcla de arena cemento y fijamix, en las proporciones indicadas en su empaque.
- Utilice llana dentada 15x15 mm, inclinada a 45°
- Humedezca ligeramente la placa sobre la que va a estampillar y las unidades de material, esto debe ser por áreas, según avance.
- Esparza la mezcla dejando un mínimo de 15 mm, el nivel de piso terminado estará de 30 a 40 mm.
- Estampille el tablón realizando la fuerza con un martillo de goma.
- La dilatación recomendada entre los lados del tablón es de 8 mm mínimo. Nunca instale a tope. Limpie los residuos de mortero con una espuma húmeda. Emboquille de acuerdo al formato.
- Para mayor precisión realice los cortes con pulidora de disco de 4 1/2.
- Para efectos del emboquille se procederá 24 horas después de instalado el material, de igual forma se puede hacer por áreas, verifique que las juntas estén limpias y secas recomendamos la utilización del alfacorlor 5-15, puesto que posee una granulometría acorde con las dimensiones de la junta, diversos colores y un acabado rústico muy apropiado para este piso, su aplicación debe hacerse puntualmente con espátula o punto de crema en un recipiente plástico tipo "salsero". Evite que la mezcla tenga contacto con la cara superior del producto.
- Proceda a efectuar una limpieza (espuma húmeda) cuidando de no dejar residuos secos ni húmedos sobre la superficie y las juntas para evitar el riesgo de machas o coloraciones no deseadas.
- Elimine los residuos de instalación y obra con solución removedora Alfa.
- Luego neutralice con un limpiador multiusos Alfa.

- Deje secar perfectamente, retire el polvo superficial y elija el acabado final que desea darle al FATTO como protección; SELLADOR HIDROFUGO MULTIPROPOSITO ALFA (Exteriores), SELLADOR ACRILICO y/o SOLVENTE ALFA (Bajo techo).

**Sellado**

- Se realiza entre 48 y 72 horas después del lavado final del FATTO, una vez se haya verificado que esté totalmente limpio y seco.
- Para exteriores o áreas descubiertas se recomienda el SELLADOR HIDROFUGO MULTIPROPOSITOS ALFA, este sellador protege el FATTO de humedad, no altera el color y puede ser utilizado en interiores y exteriores.
- En interiores cubiertos, si desea un acabado brillante se puede usar el SELLADOR ACRILICO ALFA, o SOLVENTE.
- Para la utilización de cualquiera de los selladores siga cuidadosamente las recomendaciones del producto que se encuentran en su etiqueta.

**Mantenimiento**

- Retire el polvo acumulado sobre la superficie periódicamente.
- Remueva las manchas inmediatamente ocurran, recójalas o séquelas cuidando de no esparcirlas en un área mayor.
- No utilice detergentes en polvo o blanqueadores para limpiar la superficie.
- Nunca utilice ácidos para lavar. Estos degradan la protección antimanchas del producto.
- Lavar la superficie a diario o periódicamente con limpiador multiusos Alfa.
- Aplicar ceras sólidas si lo desea para darle brillo al piso.

**NOTA**

El cuerpo es del color térreo y no uniforme, de grano muy heterogéneo, apreciándose fácilmente a simple vista granos, poros, incrustaciones, etc. Las superficies incluso de cara vista, y las aristas tienen irregularidades propias de esta variedad y que son aceptadas e incluso pueden ser intencionales.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos