



Alfalisto Plus es un mortero de pegue utilizado en la instalación de revestimientos en pisos y paredes, especialmente en materiales de baja absorción e instalación en fachadas. Se caracteriza por su alta resistencia y gran flexibilidad.

Usos y recomendaciones:

1. **En interiores y exteriores:** Para pisos y paredes de porcellanato, granito, cerámica vítrea, semivítrea y no vítrea, revestimientos de piedras naturales y baldosas de granito.
2. Ideal para instalación en fachadas tanto en interior como en exterior.
3. Posee la propiedad de pegar sobre pavimentos y revestimientos cerámicos ya existentes sin necesidad de removerlos, sólo se debe garantizar una limpieza profunda.
4. **Alfalisto Plus** se debe almacenar en un lugar fresco, libre de humedad, separado del piso y de los muros, en su empaque original.
5. Se recomienda no remojar las baldosas y no aplicar **Alfalisto Plus** sobre áreas encharcadas.
6. No mezcle **Alfalisto Plus** con otros productos diferentes a lo recomendado. Consulte nuestro Departamento Técnico.
7. No utilice **Alfalisto Plus** para emboquillar, pregunte por nuestras líneas de Alfacolor 1-3 y 3-15 según sea el caso.
8. No use **Alfalisto Plus** a temperaturas inferiores a 5°C, para temperaturas superiores a 30°C. Vea sección APLICACIÓN.
9. En climas calurosos y secos se recomienda humedecer ligeramente el sustrato.
10. Alfagres S.A. garantiza las especificaciones de este producto.
11. La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto, por lo tanto Alfagres S.A. queda exento de toda la responsabilidad por el indebido uso o las modificaciones que el producto pudiera sufrir con posterioridad a su proceso de fabricación.

Substratos recomendados:

- Concreto curado (28 días después de fundida la placa).
 - Morteros con base en cemento.
- Nota:** Consulte con nuestro Departamento Técnico para la instalación sobre otros substratos.

| Propiedades específicas | |
|-------------------------|----------------|
| Producto | Alfalisto Plus |
| POT LIFE | 3 horas |
| OPEN TIME | 25 minutos* |
| CURADO INICIAL | 24 horas |
| CURADO FINAL | 28 días |
| EMPAQUE | 10 y 25 kg. |
| APARIENCIA | Polvo |

* Según condiciones climáticas

Preparación:

1. Haga un alistamiento de la superficie a instalar. Remueva mecánicamente toda pintura, polvo, grasa, desmoldantes o capas finales débiles o sueltas. La superficie debe estar conforme a la norma ANSI A108.5 vigente.
2. En un recipiente limpio, verter 3 partes de agua limpia y añadir gradualmente 10 partes de **Alfalisto Plus** mezclando lentamente. Busque una consistencia homogénea, cremosa y libre de grumos. Para obtener resultados más rápidos use una mezcladora de baja velocidad (300 R.P.M. Aprox).
3. Deje reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin añadir más agua o producto. Tenga en cuenta que el exceso de agua afecta los resultados finales del producto, disminuyendo su resistencia.

Aplicación e instalación:

1. Extienda el **Alfalisto Plus** con llana de diente cuadrado (ver tabla) inclinándola 45° con respecto a la superficie del sustrato.
2. Extienda sólo la cantidad de **Alfalisto Plus** que pueda cubrir mientras el producto esté húmedo. Recuerde que cuanto menor sea el tiempo entre la aplicación y la colocación de la pieza, mejores resultados obtendrá. Controle continuamente la capa de pegante, y si éste no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique **Alfalisto Plus** fresco.
3. No aplique pegante que ha empezado a fraguarse.
4. Para piezas grandes y/o de baja absorción, en exteriores o en condiciones climáticas extremas (mucho viento o altas temperaturas) aplique una capa delgada adicional de **Alfalisto Plus** al reverso de la pieza con el lado liso de la llana.
5. Luego, golpee con un mazo de caucho las piezas instaladas con el fin de conseguir un total contacto entre la pieza y el **Alfalisto Plus**. Si necesita corregir cualquier pieza mal colocada, cuenta con 25 minutos Aprox. (según condiciones ambientales) para reacomodarla.
6. Retire los excedentes de pegante con una espuma húmeda. Siguiendo estas instrucciones, con la habilidad y experiencia del instalador, usted logrará un enchape correcto.

Emboquillado y protección:

Proteja la instalación de la lluvia durante las primeras 24 horas; de la congelación y la inmersión completa en agua durante al menos 21 días.

No emboquille el revestimiento instalado durante al menos 48 horas.

- **Pisos:** Protéjalos contra el tráfico a pie durante al menos 48 horas, contra tráfico general durante al menos durante 72 horas, contra tráfico pesado durante al menos 7 días a partir de la instalación.
- **Paredes:** Protéjalas contra los impactos y la vibración durante al menos 14 días a partir de la instalación. Proteja el revestimiento contra las condiciones climáticas, la congelación y la inmersión completa en agua durante al menos 21 días.

Limitaciones:

- No aplicar sobre tableros de cartón-madera, madera, alfombra, caucho, papel o substratos similares dimensionalmente inestables.
- No use **Alfalisto Plus** si en cualquier caso la deflexión del sustrato sobrepasa L/360 sometido a cargas estáticas o dinámicas.
- No usar **Alfalisto Plus** para instalar mármol oscuro, use preferiblemente Alfalisto Gris y Alfacril.
- No lo utilice para la instalación de mármoles, piedras o aglomerados sensibles a la humedad.

| RENDIMIENTOS | | |
|-----------------|--------------|--------------------------|
| Formato / Cm. | Llana / Cm. | Consumo Aprox. |
| 10x10 | 4x4 | 2.0 Kg. / m ² |
| 20x20 | 6x6 ó 6x10 | 3.0 Kg. / m ² |
| 20x30 y 33x33 | 10x10 ó 6x10 | 4.5 Kg. / m ² |
| 40x40 y mayores | 12x12 | 6.0 Kg. / m ² |



©Marca Registrada
 Producido en Colombia por: **ALFAGRES S.A.**
 División aditivos y pegantes Bogotá, D.C.
 Autopista Sur Km 13, Soacha / Cundinamarca - Colombia
 E-mail: telemercadeo@alfa.com.co

 **Línea de atención al cliente**
01-8000-914900
www.alfa.com.co



ALFA®
 Primero en pisos