



DESCRIPCIÓN

FIJAMIX PLUS es un aditivo en polvo que se adiciona a los morteros mezclados en obra y a los morteros convencionales preparados - utilizados con cerámica de absorción media y alta (superior al 3%) - para mejorar su **adherencia**, tiempo de trabajo, manejabilidad y fraguado. Con **FIJAMIX PLUS** acondicionamos los morteros corrientes para aplicaciones de mayor exigencia con productos de muy baja absorción como **porcellanatos**.

USOS

- Interior y exterior
- Pisos y paredes de:
 - Porcellanato
 - Piedras naturales
 - Vidrio
 - Gres
 - Cerámica

VENTAJAS

- **FIJAMIX PLUS** puede ser adicionado a todo mortero convencional de baja especificación.
- **FIJAMIX PLUS** puede ser utilizado con morteros a base de cemento gris o blanco.
- Fácil de usar.
- Fácil de mezclar.
 - Su color está diseñado para verificar una adecuada mezcla con el cemento o con el mortero según el caso.
- No modifica el color de los morteros.

PRESENTACIÓN

Bolsas por 5 kgs.

TIEMPO DE VIDA

El **FIJAMIX PLUS** se garantiza durante seis meses a partir de la fecha de fabricación reportada en el empaque siempre y cuando este sellado de fábrica y se almacene en condiciones adecuadas.

¡ATENCIÓN!

- Verifique que el mortero a utilizar este fresco, el empaque debe estar completamente sellado sin perforaciones.
- Verifique la fecha de vencimiento.
- Si observa grumos en el mortero, es una indicación de que posiblemente este pasado o contaminado y no se debe utilizar.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- **Morteros preparados listos para utilizar:**
 - Mezcle una bolsa, 5 Kgs. de **FIJAMIX PLUS** por cada 150 Kgs. de mortero o proporcionalmente. (Incluimos recipiente plástico para dosificación en fracciones según la presentación del mortero a mejorar).
 - Mezcle primero en seco hasta lograr un color homogéneo y adicione el **mortero mejorado** en polvo al recipiente con agua y mezcle hasta obtener un producto libre de grumos.
 - Deje reposar la mezcla por espacio de 10 minutos, vuelva a mezclar y esta listo para su uso.
- **Morteros mezclados en obra:**
 - Recomendamos una proporción 2:1; dos partes de arena por una de cemento.
 - Utilice arena lavada (con muy bajo contenido de arcilla, inferior al 1%).

- Por cada 50 Kgs. de cemento adicione una bolsa, 5 Kgs. de **FIJAMIX PLUS**.
 - En un recipiente mezcle primero **FIJAMIX PLUS** con el cemento, a continuación adicione la arena. Una vez se logre una mezcla homogénea, adicione el mortero en polvo al recipiente con agua.
 - Deje reposar la mezcla por espacio de 10 minutos, vuelva a mezclar y esta listo para su uso.
- **Como guía:** adicionar 230 mililitros de agua por cada kilogramo de **mortero mejorado**.

IMPORTANTE

Para garantizar óptimos resultados del aditivo sobre el mortero se debe mezclar utilizando agitador eléctrico de aproximadamente 300 RPM y 1.000 vatios (W) para garantizar una distribución homogénea de los químicos.

SUSTRATOS

La superficie sobre la que vamos a aplicar el **mortero mejorado** debe estar libre de toda contaminación:

Polvo, pintura, grasa, selladores, ceras, capas de cemento o mortero sin retirar, etc.

- **Concreto.** Verificar que las losas de concreto cuentan con más de 28 días de fundidas. En caso contrario, consulte a nuestro departamento técnico.
- **Cerámica.** Para aplicaciones sobre cerámica ya existente, verifique que este libre de toda suciedad o contaminación. Recomendamos picar la superficie esmaltada para ofrecer una mayor adherencia.
- **Morteros cementicios** de nivelación en pisos y paredes.
- **Yeso**
- **Madera**

APLICACIÓN

- Extienda el **mortero mejorado** con llana de diente cuadrado.
- Instale las piezas sobre el mortero húmedo con movimientos laterales y aplicando una ligera presión.
- Afirme las piezas instaladas con un mazo de caucho, para garantizar una adherencia total y nivelar la superficie.
- Preparar el **mortero mejorado** en cantidades que puedan utilizarse en menos de una hora.
- Retire los excesos de pegante con una espuma húmeda.

TRÁFICO

- Por su alto contenido de polímeros, el mortero mejorado requiere 48 horas de frague para proceder a la aplicación de la junta.
- Tráfico peatonal: 48 horas después de aplicado.
- Tráfico vehicular: 72 horas después de aplicado.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas y elementos de trabajo con agua mientras el mortero este fresco.

INFORMACIÓN RELATIVA A SEGURIDAD

- No es inflamable
- Durante su manipulación utilice elementos de protección personal adecuados: gafas de seguridad y guantes.
- Evite el contacto con la piel por tiempos muy prolongados.
- No ingerir.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual del producto.
- Alfagres S.A. queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.
- Alfagres S.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
- Alfagres S.A. garantiza el **FIJAMIX PLUS** como producto y las especificaciones de la ficha técnica.

®Marca Registrada

Producido en Colombia por: **ALFAGRES S.A.**
División aditivos y pegantes Bogotá, D.C.
Autopista Sur Km 13, Soacha / Cundinamarca - Colombia
E-mail: consulta@alfa.com.co



Línea de atención al cliente
01-8000-914900
www.alfa.com.co



ALFA®
Primero en pisos