



#### Descripción:

PEGALISTO es un adhesivo de cemento Portland, recomendado para la instalación de revestimientos en pisos y paredes.

#### Usos:

Uso interior. Para el pegue de revestimientos en cerámica y gres en pisos y paredes.

#### Ventajas:

- Obras limpias
- Ahorra tiempo y dinero
- Permite realizar correcciones durante la instalación
- Adherencia garantizada
- Fácil de usar. Excelente consistencia

#### Superficies recomendadas:

- Concreto curado (28 días después de fundida la placa)
- Morteros base cemento
- Pañetes o revocos
- Páneles de cemento

#### Preparación de la superficie:

La superficie debe estar conforme con la norma ANSI A 108.5 vigente. Debe estar libre de pintura, polvo, grasa, ceras, sellantes, desmoldantes o capas finales débiles o sueltas.

La superficie debe estar nivelada con una tolerancia máxima de 2 mm. en 1 m. y debe encontrarse entre 5 y 35°C.

**SUPERFICIES PINTADAS:** Remueva mecánicamente la pintura o pique cada 2 cms. Lave la superficie con abundante agua y jabón.

**SUPERFICIES CON PAPEL O TAPETE:** Desprenda completamente el papel o tapete. Retire el adhesivo con abundante agua en caso de ser cola. Si es un adhesivo base caucho utilice un solvente apropiado. Pique la superficie y lave con SOLUCIÓN REMOVEDORA DE ALFA.

**SUPERFICIES DE CONCRETO:** Retire los desmoldantes utilizados en las formaletas. Humedezca ligeramente la superficie antes de instalar.

**PAÑETES O REVOQUES:** La superficie debe estar completamente curada. Elimine la suciedad y los residuos de polvo y arena que puedan estar presentes.

#### Mezclado:

En un recipiente limpio vierta 3 partes de agua fría y añada gradualmente 10 partes de PEGALISTO, mezclando lentamente (235 cm<sup>3</sup> por 1 Kg. de PEGALISTO). Busque una consistencia cremosa, homogénea y libre de grumos. Para resultados rápidos use una mezcladora de baja velocidad (300 rpm). Dejar reposar la mezcla de 5 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin añadir más agua o PEGALISTO.



®Marca Registrada

Producido en Colombia por: **ALFAGRES S.A.**

División aditivos y pegantes Bogotá, D.C.

Autopista Sur Km 13, Soacha / Cundinamarca - Colombia

E-mail: telemercadeo@alfa.com.co



Línea de atención al cliente  
**01-8000-914900**  
[www.alfa.com.co](http://www.alfa.com.co)

#### Aplicación:

- Extienda el PEGALISTO con llana de diente cuadrado, seleccionada de acuerdo con el formato que va a instalar (ver tabla de rendimiento), inclinándola 45° respecto a la superficie, para garantizar que la parte posterior de la pieza quedará cubierta con una capa de PEGALISTO de 2 a 3 mm.
- Extienda sólo la cantidad de PEGALISTO que pueda cubrir mientras el producto esté húmedo y pegajoso. Recuerde que cuanto menor sea el tiempo entre la aplicación y la colocación de la pieza, mejores resultados obtendrá.
- Controle continuamente la capa de pegante, y si éste no se adhiere al contacto con el dedo, retírelo y aplique PEGALISTO fresco.
- No aplique adhesivo que ha empezado a fraguarse.
- Para formatos superiores al 20x20 aplique una capa delgada adicional de PEGALISTO por el reverso de la pieza con el lado no dentado de la llana.
- Instale las piezas sobre el mortero húmedo con movimientos circulares.
- Afirme las piezas instaladas con un mazo de caucho, para garantizar una adherencia total y nivelar la superficie.
- Si necesita corregir piezas mal colocadas, cuenta con 15 minutos aproximadamente (según condiciones ambientales) para reacomodarla.
- Compruebe periódicamente la cobertura del mortero retirando alguna pieza.
- Retire los excesos de pegante con una espuma húmeda.

#### Emboquille y protección:

- Proteja la instalación de la lluvia durante las primeras 24 horas, de la congelación y la inmersión total en agua durante al menos 48 horas.
- En pisos, proteja la instalación contra el tráfico a pie durante al menos 72 horas y contra tráfico pesado durante al menos 7 días.
- En paredes, proteja la instalación contra impactos y vibraciones durante al menos 21 días.

#### Limpieza:

Lavar las herramientas y el trabajo con agua mientras el mortero este fresco.

#### Rendimiento aproximado:

Formato / Cm.	Llana / Cm. (Diente cuadrado)	Consumo Kg./m <sup>2</sup>
10x10	4x4	2.0 - 2.2
15x15	6x6	2.5 - 2.8
20x20	6x6	3.0 - 3.3
30x30	10x10 ó 6x10	4.5 - 5.0
41x41 y mayores	10x10 ó 6x10	6.0 - 6.5

Los rendimientos consignados son de carácter orientativo y son fruto de la experiencia de Alfagres S.A.

El rendimiento en obra depende del formato, las herramientas utilizadas, la habilidad del instalador y de la nivelación del sustrato.

#### Propiedades específicas:

(Para mayor información favor revisar la ficha técnica)

Propiedad	Valor
POT LIFE	2 horas
OPEN TIME	20 minutos*
CURADO INICIAL	24 horas
CURADO FINAL	28 días
EMPAQUE	10 y 25 kg.
APARIENCIA	Polvo

\* Según condiciones climáticas

#### Limitaciones:

- No aplicar sobre sustratos dimensionalmente inestables (cartón, madera, alfombra).
- No use PEGALISTO si en cualquier caso la deflexión del sustrato sobrepasa L/360 sometido a cargas estáticas o dinámicas.
- No lo utilice para la instalación de mármol, piedras o revestimientos sensibles a la humedad. Utilice el MORTERO EPÓXICO.
- Para instalar mármol o piedras claras use PEGALISTO Crema y ALFACRIL.
- No utilice PEGALISTO en la instalación de porcellanato, pizarra u otros productos con baja absorción. Recomendamos para estos productos nuestro ALFALISTO PLUS.

#### Recomendaciones especiales:

- Para garantizar el óptimo desempeño del adhesivo se debe dosificar el agua recomendada: 235 ml. de agua por 1 Kg. de adhesivo en polvo. (10 partes de PEGALISTO por 3 partes de agua). Excesos en el agua de amasado afectarán las resistencias mecánicas y en instalaciones verticales se presentará deslizamiento de las baldosas.
- Utilice agua limpia para el amasado.
- No mezcle PEGALISTO con productos diferentes a los recomendados. Consulte al Departamento Técnico.
- En climas calurosos y secos humedezca ligeramente el sustrato.
- Para óptimos resultados la temperatura del sustrato debe estar entre 5 y 35°C. (Ver Sección Aplicación).
- En instalaciones exteriores se debe vigilar la consistencia (pegajosidad) del adhesivo ya extendido, particularmente en climas cálidos y lugares con alta circulación de aire. (Ver Sección Aplicación).
- PEGALISTO no es un producto para emboquillar. Utilice el ALFACOLOR 3-15 o ALFACOLOR 1-3 según sea el caso.
- Por ser un producto de naturaleza alcalina puede ser irritante para la piel.



**ALFA**®  
Primero en pisos